



Kerapoxy 410[®]

**Premium
Superior**

**100%-Solids, Epoxy
Setting Mortar**

**Mortero de fraguado
epoxi de 100%
sólidos**





For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

PROTECT FROM FREEZING. Store at 70°F (21°C) minimum for at least 24 hours before use. If material shows sign of partial crystallization, contact Technical Services for instructions.

DESCRIPTION

Kerapoxy 410 is a two-component mortar for the installation of ceramic tile and natural stone.

WHERE TO USE

- Most interior/exterior residential, commercial, industrial and institutional installations on floors and walls where high mortar strength is required
- Installation of ceramic and porcelain tile, quarry tile, pavers, Saltillo tile, and most types of marble, granite and natural stone
- For setting most moisture-sensitive marble, stone and agglomerates
- For setting ceramic tile and acid-resistant floor brick and for installations requiring acid and chemical resistance
- For use over most dry, clean, TCNA-approved substrates
- Plywood underlayments must be a Group 1 exterior-grade plywood CC-plugged or better, conforming to APA classification and U.S. Product Standard PS 1-95 or a "SELECT" or (SEL-TF) CANPLY classified exterior-grade plywood conforming to CSA-0121 standard for Douglas fir for direct-bond applications (interior, residential and light commercial floors and countertops in dry conditions only).

LIMITATIONS

- Do not use *Kerapoxy 410* in areas subject to excessive heat.
- Do not use on exterior walls as a full continuous building covering.
- The temperature of the tile, setting materials and substrate as well as the ambient temperature must be between 60°F and 90°F (16°C and 32°C) while spreading and until *Kerapoxy 410* has hardened sufficiently.
- Do not install over crack-isolation and sound-reduction sheet membranes.



Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

EVITE EL CONGELAMIENTO. Almacénelo a 21°C (70°F) como mínimo durante al menos 24 horas antes de su uso. Si el material muestra señales de cristalización parcial, comuníquese con los Servicios técnicos para obtener instrucciones.

DESCRIPCION

Kerapoxy 410 es un mortero de dos componentes para la instalación de losetas de cerámica y piedra natural.

DONDE USARLO

- En espacios interiores y exteriores de la mayoría de instalaciones residenciales, comerciales, industriales e institucionales sobre pisos y muros donde se requiera mortero de alta resistencia
- Para instalar losetas de cerámica y porcelana, loseta de cantera, adoquines, losetas Saltillo y la mayoría de tipos de mármol, granito y piedra natural
- Para fijar la mayoría de mármoles sensibles a la humedad, piedras y aglomerados
- Para fijar losetas de cerámica y pisos de ladrillo resistentes a ácidos y donde las instalaciones requieran resistencia química y ácida
- Para usarlo sobre la mayoría de sustratos, secos y limpios aprobados por la TCNA
- Los contrapisos de madera contrachapada deben ser Grupo 1 contrachapado para exteriores, C y C plugged o mejor, conforme a la clasificación de la APA y la norma estadounidense de productos PS 1-95 o una madera contrachapada clasificada de grado exterior "SELECT" o (SEL-TF) CANPLY conforme a la norma CSA-0121 para el abeto de Douglas para aplicaciones de adhesión directa (en pisos y encimeras interiores residenciales y comerciales de tráfico liviano, solo en condiciones secas).

LIMITACIONES

- No utilice *Kerapoxy 410* en áreas sujetas calor excesivo.
- No lo utilice en muros exteriores como cubierta continua de construcción.
- Durante la aplicación, la temperatura de la loseta, los materiales de fijación y del sustrato, así como la temperatura ambiente deben estar entre 16°C y 32°C (60°F y 90°F) mientras se extiende y hasta que *Kerapoxy 410* haya endurecido lo suficiente.
- No lo instale sobre láminas de membranas de aislamiento de grietas y reducción de sonido.

**TYPICAL TROWELS AND APPROXIMATE COVERAGE /
LLANAS TÍPICAS Y COBERTURA APROXIMADA**

per/por 3 U.S. gals. (11,4 L)



1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm)
55 - 70 sq. ft. (5,11 - 6,50 m²)



1/4" x 3/8" x 1/4" (6 x 10 x 6 mm)
40 - 50 sq. ft. (3,72 - 4,65 m²)