

**MAPEI®****UltraCare™**

Cement Grout Haze Remover

Removedor de bruma de lechada de cemento




■ Professional-strength formulation

Fórmula de concentración para uso profesional

■ Removes cement grout haze from tile, concrete and stone surfaces



Quita la bruma de lechada de cemento de superficies de losetas, concreto y piedra





Do not track residue onto adjacent area.
No lleve los residuos a un área adyacente.

7



Remove residue.
Retire el residuo.

8

Do not kneel in product.
No se arrodille sobre el producto.


1



OR
0



2



Rinse thoroughly with clean water.
Enjuague completamente con agua limpia.

9



Sweep clean.
Barra hasta que esté limpio.

3



Remove rinse water.
Retire el agua de enjuage.

10



15 sq. ft. (1,39 m²) area
Área de 1,39 m² (15 pies²)

4

Repeat as necessary.
Repita cuantas veces sea necesario.

11




Let stand and keep wet by adding product.
Deje reposar y mantenga húmedo agregando el producto.

5



15 min.




12

2 hrs.



6



Before applying sealers
Antes de aplicar selladores

13



24 hrs.

For complete information, refer to Technical Data Sheet at www.mapei.com.

Para información completa, consulte la Ficha técnica en www.mapei.com.



For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

WHERE TO USE

- Most acid-resistant natural stone surfaces including slate, granite, ceramic and porcelain tiles, as well as quarry tile, brick and sealed Saltillo

LIMITATIONS

- Ensure that the product does not come in contact with any non-recommended surface. It will etch polished marble and limestone, and may lighten the color of cementitious materials.
- Do not mix with other chemicals.
- Do not kneel in product.
- Do not dilute.
- Do not apply product with a sprayer.

Consult MAPEI's Technical Services Department for application recommendations regarding substrates and conditions not listed.

INDUSTRY STANDARDS AND APPROVALS

- Meets all EPA and SCAQMD standards for VOCs

SURFACE PREPARATION

- Be sure all surfaces to be treated are swept or vacuumed to remove loose debris.
- For best results, pre-wet the surface with water.

INSTRUCTIONS

Always test first in several inconspicuous areas to confirm desired results.

Close container tightly after each use. Store in original container only. Store between the temperatures of 35°F to 90°F (2°C to 32°C). Do not allow to freeze.

APPROXIMATE COVERAGE

1 U.S. qt. (946 mL) | 20 – 50 sq. ft. (1,86 – 4,65 m²)

Coverage will vary depending on density, porosity, texture, surface absorption, time that solution is left on surface, application method and severity of the problem.



Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

DONDE USARLO

- La mayoría de las superficies de piedra natural resistente a los ácidos, que incluyen pizarra, granito, losetas de cerámica y porcelana, así como también loseta de cantera, ladrillo y losetas Saltillo selladas

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada. Decapará el mármol y la piedra caliza pulidos, y puede aclarar el color de los materiales cementosos.
- No mezcle con otros productos químicos.
- No se arrodiille sobre el producto.
- No diluya.
- No aplique el producto con un rociador.

Consulte con el departamento de Servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES

- Cumple con todas las normas EPA y SCAQMD sobre emisión de VOC

PREPARACION DE SUPERFICIES

- Asegúrese de que todas las superficies a tratar sean barridas o aspiradas para quitar los detritos sueltos.
- Para mejores resultados, humedezca previamente la superficie con agua.

INSTRUCCIONES

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

COBERTURA APROXIMADA

1 U.S. qt. (946 mL) | 20 – 50 sq. ft. (1,86 – 4,65 m²)

La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura, absorción de la superficie, el tiempo se deje la solución sobre la superficie, el método de aplicación y el gravedad del problema.