



UltraflexTM LFTTM Rapid


**Premium
Supérieur
Superior**

**Rapid-Setting,
Large-and-Heavy-Tile
Mortar with Polymer**


**Ciment-colle avec
polymère, à prise
rapide, pour carreaux
lourds de grand
format**

**Mortero con polímero
y de fraguado rápido
para losetas pesadas
y de gran tamaño**







Residential applications
Applications résidentielles
Aplicaciones residenciales



Commercial applications
Applications commerciales
Aplicaciones comerciales



Remove all substrate contaminants, and make sure substrate is clean and properly prepared before installation.

Enlever tous les contaminants du support et s'assurer que le support est propre et adéquatement préparé avant l'installation.

Elimine todos los contaminantes del sustrato y asegúrese de que esté limpio y preparado correctamente antes de la instalación.



Water
Eau
Agua


2

5.5 – 6.75
U.S. qts.
(5.20 – 6.39 L)


Mix to desired consistency: Use a thicker consistency with a lower water ratio for nonslip wall applications, and use a thinner consistency with a higher water ratio for use with MAPEI uncoupling and peel-and-stick membranes.

Mélanger jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée : employer une consistance plus épaisse avec une proportion d'eau moins élevée pour les applications murales sans glissement, et une consistance plus liquide avec une proportion d'eau plus élevée, lorsqu'utilisé avec des membranes autocollantes et de désolidarisation MAPEI.

Mezcle hasta obtener la consistencia deseada: Use una consistencia más espesa con una proporción menor de agua para aplicaciones sin deslizamiento sobre muros, y use una consistencia más líquida con mayor proporción de agua para usos con membranas MAPEI de desacople y autoadhesivas.




5




6




7



8



9



3

50 lbs.
(22,7 kg)



4

3 min.

APPROXIMATE COVERAGE / COUVERTURE APPROXIMATIVE / COBERTURA APROXIMADA

per/par/por 50 lbs. (22,7 kg)

Typical Trowel /
Truelle Type / Llana Típica

Coverage /
Couverture / Cobertura



1/4" x 1/4" x 1/4"
(6 x 6 x 6 mm)

75 – 90 sq. ft.
(6,97 – 8,36 m²)



1/4" x 3/8" x 1/4"
(6 x 10 x 6 mm)

55 – 65 sq. ft.
(5,11 – 6,04 m²)



1/2" x 1/2" x 1/2"
(12 x 12 x 12 mm)

38 – 45 sq. ft.
(3,53 – 4,18 m²)



3/4" x 9/16" x 3/8"
(19 x 14 x 10 mm)

25 – 30 sq. ft.
(2,32 – 3,79 m²)

LIMITATIONS

- Install only at temperatures between 40°F and 95°F (4°C and 35°C).
- Do not use for moisture-sensitive stone (green marble; some limestone and granite), agglomerate tiles, cultured marble or resin-backed tiles. Instead, use suitable epoxy or urethane adhesives. See respective Technical Data Sheets for more information.
- Do not use over dimensionally unstable substrates such as hardwood flooring, oriented strand board (OSB), substrates containing asbestos, or metal. See "Suitable Substrates" section.
- To use directly over gypsum-based patching or leveling substrates, apply a suitable primer/sealer before use. See the technical bulletin "Tiling over gypsum" in the Related Documents section of the Tile & Stone Installation Systems page on MAPEI's Website.
- For light-colored and translucent natural stone, a white mortar is recommended.
- Consult building code requirements regarding use on exterior commercial facades.
- Dimensionally weak stone (limestone, travertine) is limited to thin-set applications only.

SUITABLE SUBSTRATES

- Concrete (cured at least 28 days)
- Masonry cement block, brick, cement mortar beds, render coats and leveling coats
- Cement backer units (CBU) – see manufacturer's installation guidelines
- Gypsum wallboard and plaster– interior walls in dry areas only (priming may be required). See MAPEI's "Surface preparation requirements" reference guide in the Related Documents section of the Tile & Stone Installation Systems page on MAPEI's Website.
- APA Group 1 and CANPLY 0121 exterior-grade plywood (interior, residential and light commercial floors and countertops in dry conditions only)
- Vinyl composition tile (VCT), vinyl and cutback residue (interior only)
- Existing ceramic and porcelain tile, quarry tile and pavers (interior installations and dry conditions only)
- MAPEI waterproofing, crack-isolation, sound-reduction and uncoupling membranes

F Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

RESTRICTIONS

- Appliquer seulement à des températures se situant entre 4 °C et 35 °C (40 °F et 95 °F).
- Ne pas utiliser avec la pierre sensible à l'humidité (marbre vert, certaines pierres calcaires et certains granits), les carreaux d'agglomérés, le marbre synthétique ou les carreaux à endos résineux. Utiliser plutôt un adhésif époxyde ou uréthane approprié. Se référer aux fiches techniques respectives pour de plus amples renseignements.
- Ne pas employer sur les supports dimensionnellement instables, tels que les planchers de bois franc, les panneaux de particules orientées, les supports contenant de l'amiante ou le métal. Se référer à la section « Supports appropriés ».
- Pour utiliser directement sur les produits de ragréage ou de nivellement à base de gypse, appliquer un apprêt/scellant approprié avant l'utilisation. Consulter le bulletin technique « Carrelage sur gypse », dans la section Documents connexes, sur la page des Systèmes d'installation de carreaux et de pierres du site Web de MAPEI.
- Pour la pose de pierre naturelle pâle ou translucide, il est recommandé d'utiliser un ciment-colle blanc.
- Consulter les exigences du code du bâtiment relatives à l'utilisation sur les façades commerciales extérieures.
- La pierre dimensionnellement fragile (pierre calcaire, travertin) doit être installée selon la méthode en couche mince seulement.

SUPPORTS APPROPRIÉS

- Béton (mûri d'au moins 28 jours)
- Blocs de maçonnerie, briques, chapes de mortier, couches d'accrochage et sous-finitions autolissantes cimentaires
- Panneaux de béton expansé – voir les directives d'installation du fabricant

- Panneaux muraux de gypse et plâtre – murs intérieurs dans les endroits secs seulement (il pourrait être nécessaire d'appliquer un apprêt). Consulter le guide de référence de MAPEI « Exigences pour la préparation des supports », dans la section Documents connexes, sur la page des Systèmes d'installation de carreaux et de pierres du site Web de MAPEI.
- Contreplaqué de type extérieur selon la classification CANPLY 0121 ou APA de Groupe 1 (sols et comptoirs intérieurs, résidentiels et commerciaux légers, dans les endroits secs seulement)
- Carreaux de vinyle de composition, vinyle et résidus de colle noire (à l'intérieur seulement)
- Carreaux de céramique et de porcelaine, carreaux de grès cérame et pavés existants (installations intérieures dans les endroits secs seulement)
- Membranes d'imperméabilisation, de pontage de fissures, d'atténuation sonore et de désolidarisation MAPEI

S Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

LIMITACIONES

- Instale sólo a temperaturas entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F)
- No use con piedra sensible a la humedad (mármol verde, algunos tipos de piedra caliza y granito), losetas aglomeradas, mármol cultivado o losetas con entramado de resina. En su lugar, utilice adhesivos epoxi o de uretano adecuados. Vea las respectivas Fichas técnicas para obtener más información.
- No use sobre sustratos dimensionalmente inestables, tales como pisos de madera, tableros de partículas orientadas (OSB, por su sigla en inglés), sustratos que contienen asbesto, o metal. Véase la sección "Sustratos adecuados".
- Si se usa directamente sobre parcheo a base de yeso o sustratos de nivelación, aplique un imprimador/sellador adecuado antes de su uso. Consulte el boletín técnico "Instalación de losetas sobre yeso" en la sección de Documentos relacionados de la página de sistemas de instalación de losetas y piedras en el sitio web de MAPEI.
- Se recomienda un mortero blanco para la piedra natural de color claro o transparente.
- Consulte las exigencias del código de construcción con respecto al uso en fachadas exteriores comerciales.
- La piedra dimensionalmente débil (piedra caliza, travertino) sólo está limitada a aplicaciones de capa delgada.

SUSTRATOS ADECUADOS

- Concreto (curado por al menos 28 días)
- Bloques de cemento para mampostería, ladrillo, lechos de mortero de cemento, capas de recovo y capas de nivelación
- Unidades de soporte cementoso (CBU, por su sigla en inglés) – vea las pautas del fabricante para la instalación.

- Placas de yeso y empastado – sólo paredes interiores en zonas secas (se pudiera necesitar imprimado). Consulte la guía de referencia de MAPEI, "Requisitos de preparación de superficies" en la sección de Documentos relacionados de la página de sistemas de instalación de losetas y piedras en el sitio web de MAPEI.
- Madera contrachapada para exteriores APA, Grupo 1 y CANPLY 0121 (pisos interiores, residenciales y de uso comercial ligero, así como encimeras, en condiciones secas solamente)
- Losetas de composición de vinilo (VCT, en inglés), vinilo y residuos (sólo en instalaciones interiores)
- Losetas de cerámica y porcelana, de cantera y adoquines (instalaciones interiores y en condiciones secas solamente)
- Membranas MAPEI de impermeabilización, aislamiento de grietas, reducción de sonido y desacople